

GEOTEXTILE NON TISSE PP AIGUILLETE

Matière première : **GEOTEXTILE : 100 % POLYPROPYLENE, COULEUR BLANCHE**
GEOTEXTILE DE TYPE NON TISSE, AIGUILLETE
RESINES ET COLLES EXCLUS

Désignation									Plage relative de variation à 95 % (PR 95) en %	
		GEO PP 2	GEO PP 3	GEO PP 4	GEO PP 5	GEO PP 6	GEO PP 7	GEO PP 8		
Caractéristiques										
<u>N° de certification</u>		8300 CQ 08	3600 CQ 09	3601 CQ 06	3602 CQ 09	6401 CQ 10	3604 CQ 09	4505 CQ 06	—	
<u>Descriptives</u>										
Epaisseur sous 2 kPa (mm) NF EN ISO 9863-1		0,55	0,70	0,90	1,00	1,30	1,60	1,70	± 20 %	
Masse surfacique (g/m²) NF EN 9864		90	110	150	200	250	310	370	± 10 %	
<u>Mécaniques</u>										
Résistance à la traction (kN/m) NF EN ISO 10319		SP	5.5	8	12	16	20	25	30	- 13 %
		ST	5.5	8	12	16	20	25	30	- 13 %
Déformation à l'effort de traction maximale (%) NF EN ISO 10319		SP	45	40	45	50	50	50	55	± 23 %
		ST	65	55	55	55	55	60	65	± 23 %
Perforation dynamique (chute de cône) (mm) NF EN ISO 13433			35	30	25	17	20	12	10	+ 25 %
Poinçonnement statique (kN) NF G 38-019			0,35	0,50	0,70	0,90	1,2	1,5	1,8	- 30 %
<u>Hydrauliques</u>										
Perméabilité normalement au plan (m/s) NF EN ISO 11058			0,1	0,09	0,06	0,045	0,033	0,02	0.020	- 30 %
Ouverture de filtration caractéristique (µm) NF EN ISO 12956			80	80	80	75	75	75	70	± 30 %
Capacité de débit dans leur plan (m²/s) NF EN ISO 12958										
20 kPa		SP	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	- 10 % sur - log q
100 kPa		SP	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	< 1,10 ⁻⁷	- 10 % sur - log q

SP : Sens production

ST : Sens travers

Ce certificat est valable 3 ans

Nota bene : A notre connaissance, les informations figurant au présent document sont exactes. Toutefois, dans la mesure où leurs circonstances et leurs conditions d'emploi échappent à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les pertes ou dommages éventuels, quels qu'ils soient, qui résulteraient directement de l'utilisation de ces informations, et nous n'offrons pas de garanties contre les contrefaçons.