

Geocellule	EROCELL® 25		EROCELL® 35	
	10	15	10	15

Constitué d'un géotextile non-tissé à filament continu thermolié TERRAM assemblé sous forme de bande afin de constituer une structure alvéolaire pouvant contenir des matériaux type terre,


#### PROPRIETES DIMENSIONNELLES

Diamètre nominal d'une cellule		mm	250	250	350	350
Profondeur de la cellule	(1)	mm	100	150	100	150
Longueur d'un panneau	(1)	m	10	10	10	10
Largeur d'un panneau	(1)	m	7	7	7	7
Nombre de cellule dans le sens de la longueur	(2)	n°	68	68	48	48
Nombre de cellule dans le sens travers	(2)	n°	28	28	20	20
Longueur nominal d'une cellule		mm	300	300	414	414
Largeur nominale d'une cellule		mm	265	265	363	363
Couleur	(1)		Gris	Gris	Gris	Gris
Poids Nominal d'un panneau		kg	32	48	21	32

#### PROPRIETES MECANIQUES

Résistance en traction d'une cellule	(3)	kN/m	20.7	20.7	20.7	20.7
Résistance de la jonction entre cellule	(4)	kN/m	10.0	10.0	10.0	10.0
Perméabilité des bandes	(5)	l/m <sup>2</sup> .s	45	45	45	45

- (1) D'autres dimensions ou couleurs disponibles sur demande
- (2) Nombre de cellule en longueur et largeur : voir ci-contre
- (3) Résultat dérivé des essais faits sur les bandes seules (EN ISO 10319)
- (4) Testé en interne chez Terram
- (5) Test de perméabilité selon la norme EN ISO 11058 sur une paroi seule d'une alvéole
- (6) Les propriétés obtenues sont les valeurs moyennes obtenues lors de tests réalisés au cours du temps.



France Maccaferri se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques techniques des produits en conformité aux normes en vigueur sans communication préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.

Geocellule EROCELL

#### France Maccaferri

8, Rue Pierre Méchain, Plateau de Lautagne -BP 8 - 26901 Valence Cedex 9 (France)

Tel. (+33) 04 75 86 30 11 - Fax (+33) 04 75 86 22 91

E-mail: commercial@maccaferri.fr - Web site: www.maccaferri.fr

Azienda con Sistema Qualità  
Certificato da BVQI con accreditamento Sincert e Ukas.